




7618 Poly ES 2005 Sport

transparent seidenmatt 2-K-PU



- SEHR GUTER VERLAUF
- REINIGUNGSFREUNDLICH
- UV GEBLOCKT
- HOHE GLEITSICHERHEIT GEPRÜFT NACH DIN 18032-2:2001-04

Anwendungsgebiet

Sportböden aus PU, PVC, Linoleum, Kautschuk usw.

Anwendungshinweise

Die Oberfläche je nach Verschmutzungsgrad und Bedarf reinigen und vorbehandeln.

Mischverhältnis 4 Teil Harz : 1 Teil Härter 7520. Nach dem Mischen mindestens 10 Minuten stehen lassen.

Das Produkt gleichmäßig im nassen Zustand mit einem Kunststoffroller über das Kreuz auftragen.

Staubfrei nach 1 Stunde, griffest nach 1 Tag, ausgehärtet nach 7 Tagen. Schleifbar nach 4 - 6 Stunden je nach Temperatur. Geräte und Roller mit Wasser reinigen. Topfzeit ca. 2 Stunden.

Bei Temperaturen über + 20° C verkürzt sich die Topfzeit.



7618 Poly ES 2005 Sport

transparent seidenmatt 2-K-PU

Das Datenblatt beinhaltet naturgemäß nicht alle möglichen und zukünftigen Anwendungsfälle, die zum Teil auch durch die Vielseitigkeit der Baustoffe gegeben sind. Es kann daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung entbinden.

Auch werden im Datenblatt auf Informationen verzichtet, die man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Datenblattes ist ohne Rechtsverpflichtung und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag

Gefährliche Inhaltsstoffe

Komponente A keine

Komponente B Aliphatisches Polyisocyanat, Hexamethylen-1,6-diisocyanat

HINWEISE

Es dürfen nur saubere und korrekt vorbereitete sowie vollständig trockene Oberflächen behandelt werden. Bei der Verarbeitung Handschuhe und Schutzbrille tragen. Nach dem ersten Auftrag den Schutzfilm mit einer Einscheibenmaschine und blauem Pad oder Schleifnetz mattieren (zwichenschleifen / mattieren), danach Staubsaugen, feucht wischen, trocknen lassen, bevor weitere Schutzfilme appliziert werden. Verarbeitungsminimum + 5° C, die rel. Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht übersteigen. Für die Applikation muss die Oberflächentemperatur bei ca. 5-20° C liegen. Taupunkt darf nicht erreicht werden. Für die Vorreinigung der Oberflächen empfehlen wir 6250 Orangeclean System Atramex Grundreiniger.

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir folgendes Produkt 2151 Star-Cleaner CITRO sport geprüft nach DIN 18032. Für die Grundreinigung System-2-K-PU 7618 Poly ES 2005 sport transparent seidenmatt geschützten Oberflächen empfehlen wir 6250 Orangeclean System Atramex Grundreiniger. Werden ungeeignete Reinigungsmittel eingesetzt, lehnen wir jede Haftung auf das Versiegelungsprodukt ab. Für nicht sachgemässe Anwendung und daraus entstehende Schäden übernehmen wir keine Haftung. Reifeninhaltsstoffe bzw. Weichmacher können zu Oberflächenverfärbungen führen



7618 Poly ES 2005 Sport

transparent seidenmatt 2-K-PU

Technische Daten

Giscode	W1 DD
Wasserdampfdiffusion u H2O	7.000 - 8.000
Pendelhärte	120
Abrasion (Taber) CS/1000rev/10N [mg]	< 20
Abriebbeständigkeit	mind. 30.000 Rollstuhlzyklen
Gleitreibungskoeffizient [μ]	> 0,4 — < 0,6
Lösemittelbeständigkeit:	sehr gut
Dornbiegetest DIN 6860	20 mm
Ericksentest	9,5 mm
Verbrauch je nach Untergrund	ca. 120 - 150 g pro Anstrich
Schichtstärke	ca. 50 - 70 μ m pro Anstrich
Haltbarkeit:	2 Jahre ab Produktionsdatum ungemischt

Angabe zu Rechtsvorschriften

Komponente A	
Symbol (e):	entfällt
Signalwort:	entfällt
ADR:	entfällt

Zusätzliche Angaben:

EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Komponente B	
Symbol (e):	GHS07
Signalwort:	Achtung
ADR:	entfällt



Atramex

Hersteller: Atramex AG

Spinnlerstraße 2, CH-4442 Liestal
Telefon: +41 61 971 80 60
Telefax: +41 61 971 80 61
E-Mail: mail@atramex.ch

www.atramex.ch

Vertrieb CH: Atramex AG

Spinnlerstraße 2, CH-4442 Liestal
Telefon: +41 61 765 15 15
Telefax: +41 61 765 15 55
E-Mail: info@atramex.ch

www.atramex.ch

Vertrieb DE: Atramex Produktions GmbH

Johann-Esche-Straße 36, 09212 Limbach-Oberfrohna
Telefon: +49 3722 592996-0
Telefax: +49 3722 592996-44
E-Mail: info@atramex.de

www.atramex.de