



Gunova-Säureschutzschürze

- kräftige, widerstandsfähige Folie
- mit verstärkten und eingeschweißten Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband
- VE: 10 Stück

Art.-Nr.	Größe in cm	Ca.-Stärke in mm	Farbe
S3/S	80 x 100	0,3	S = schwarz
S3/M	90 x 110	0,3	
S3/L	90 x 120	0,3	
S5/S	80 x 100	0,5	
S5/M	90 x 110	0,5	
S5/LL	100 x 120	0,5	
W3/S	80 x 100	0,3	W = weiß
W3/M	90 x 110	0,3	
W3/L	90 x 120	0,3	
W5/S	80 x 100	0,5	
W5/M	90 x 110	0,5	
W5/L	90 x 120	0,5	
T3/S	80 x 100	0,3	T = transparent
T3/SL	100 x 110	0,3	
T3/ML	100 x 120	0,3	
VE	10 Stück je Artikel im PE-Beutel		

Informationen zu Beständigkeit und Chemikalien siehe S. 201

Gunova-Schürzen mit Gewebeeinlage

- unempfindliches, widerstandsfähiges Polyestergewirke
- hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- sehr flexibel und weich
- eingeschweißte Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband
- VE: 10 Stück

Art.-Nr.	Größe in cm	Ca.-Stärke in mm	Farbe
GS4/S	80 x 100	0,5	GS=schwarz
GS4/SM	80 x 110	0,5	
GS4/L	80 x 120	0,5	
GS4/LL	100 x 120	0,5	
GS9/SM	80 x 110	0,9	
GW4/S	80 x 100	0,5	GW=weiß
GW4/SM	80 x 110	0,5	
GW4/LL	100 x 120	0,5	
GT6/M	90 x 110	0,6	GT=transparent
VE	10 Stück je Artikel im PE-Beutel		

Bei Beanspruchung durch nachstehende Chemikalien sind Gunova-Plastik-Schürzen einsetzbar. Dauerbelastung führt jedoch in Abhängigkeit von Einwirkungszeit und Konzentration zu einer Einschränkung der Flexibilität und Haltbarkeit!

Aceton – Äther – Alkohol – Benzol – Butylacetat – Butylperoxid – Chlorkohlenwasserstoffe – Dimethylformamid – spezielle Fettsäureverbindungen – Fette und Öle – Halogene – Ketone – Methylenchlorid-Perchloräthylen – Phenole – Teere und Teeröle – Terpentinöl – Tetralin – Toluol – Tran – Xylol

Informationen zu Beständigkeit und Chemikalien siehe S. 201



Schürzen



Beständigkeitsliste für Gunova-Schürzen



Bei Überschreitung der angegebenen Prozentzahlen ist die Beständigkeit nur noch bedingt gegeben.

Gase	Säuren	Salze	Laugen
► Ammoniak ► Butan ► Kohlendioxid ► Leuchtgas ► Sauerstoff ► Schwefelwasserstoff ► Stickstoff ► Wasserstoff	► Acetylsalicylsäure ► Akkusäure ► Ameisensäure 10% ► Benzolsäure ► Borsäure ► Bromwasserstoffsäure-konzentrat ► Essigsäure 10 % ► Holzessig 6 % ► Kieselflourwasserstoff-säure ► Maleinsäure 35 % ► Milchsäure 50 % ► Oxalsäure ► Phosphorsäure ► Salpetersäure 6,3 % ► Salzsäure 10 % ► Schwefelsäure 50 % ► Stearinsäure ► Weinsäure ► Zitronensäure ► Zinksalze	► Alaune ► Aluminiumsalze ► Ammoniumsalze ► Bariumsalze ► Borax ► Calciumsalze ► Chromsalze ► Eisensalze ► Ferricyankalium ► Ferrocyanalium ► Hydroxylaminsulfat ► Kaliumsalze ► Kochsalze ► Kupfersalze ► Magnesiumsalze ► Natriumsalze ► Nickelsalze ► Quecksilbersalze ► Schwefelnatrium 10 % ► Silbersalze ► Strontiumnitrat	► Ammoniaklösung ► Bleichlauge ► Kalllauge 25 % ► Natronlauge 10 % ► Seifenlösung

Bitte prüfen Sie vor Gebrauch der Schürzen die Eignung für den Einsatzzweck.

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Änderungen behalten wir uns vor. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden. Irrtümer vorbehalten.

