

# PRÜFZEUGNIS

## zum Ergebnis von Untersuchungen zum Einfluß von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern

Geprüfter Materialtyp: Stark saures Reinigungsmittel  
Bezeichnung: **PUSH AMI**  
Reinigungsmittelbasis: Anorganische Säuren (Amidosulfonsäure)  
(qualitativ)  
Farbe: Rot  
Prüfkonzentration: 1%-ig in Leitungswasser  
Dichte / Schüttgewicht: 1,059 kg/L  
pH-Wert in Anwendungskonzentration: 1,6  
Anwendungstemperatur: Leitungswassertemperatur

Angaben zum Reinigungsmittel: Anlieferungsmenge: 1 Liter Kunststoffflasche  
Anlieferungsform: flüssig  
Chargen- bzw. Rezepturnr.: 0676 / 3.2.870.11

Hersteller / Lieferer: **KLEEN Purgatis GmbH**  
**Dieselstraße 10**  
**32120 Hiddenhausen**

Auftraggeber: KLEEN Purgatis GmbH  
Dieselstraße 10  
32120 Hiddenhausen

Auftrag vom: 2. August 2006

Zeugnisnummer: 51900601.001

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **Verfahren zur Prüfung von Reinigungsmitteln für Beckenauskleidungen und Einbauteile aus Edelstahl in Schwimmbädern**  
Ausgabe 12/02 (Beschluß Kuratorium Liste "RK" von 12/02)

Prüfergebnis: **Kennzahl 0 /** Edelstahloberfläche und Kanten nicht verändert

Bewertung: Angriffs- bzw. Korrosionsverhalten auf Edelstahlprüfkörper  
Materialtyp / Oberflächenzustand  
1.4301 - walzblank IIIc - keine Oberflächenveränderung  
1.4301 - IIIc / geschliffen K 240 - keine Oberflächenveränderung  
1.4404 - IIIc - keine Oberflächenveränderung  
1.4404 - IIIc / K 240 - keine Oberflächenveränderung  
1.4016 - IIIc - keine Oberflächenveränderung

**Der Einsatz** des Reinigungsmittels auf Edelstahloberflächen und -einbauteilen **ist ohne Zusatzmaßnahmen möglich.**

Die Stahlsorte 1.4016 wird orientierend in die Untersuchung einbezogen (Prüfverfahren Pkt. 2.2), aber bei der Gesamtbewertung nicht berücksichtigt.

**SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG e. V.**  
**UNTERSUCHUNGS- UND BERATUNGSINSTITUT**  
**FÜR WAND- UND BODENBELÄGE**  
Der Geschäftsführer

  
**Dr.-Ing. E. H. Nolting**



Großburgwedel, 13. Dezember 2006  
Schu/Pp

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich auf das geprüfte Material.  
Veröffentlichungen und Vervielfältigungen des Prüfzeugnisses nur in ungekürzter Form gestattet.  
Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 10 Jahren (bezogen auf Ausstellungsdatum) erteilt.

Säurefließner-Vereinigung e.V.

Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand- und Bodenbeläge

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de

