

# Kiehl-Legnodur-satina

## Matte Beschichtung für Holzböden

Produkt-Code: GE 10

### Eigenschaften

Speziell für geölte und versiegelte Echtholzböden.  
Hoher Feststoffanteil, lackartig auf trocknend, matte transparente Filmbildung.  
Sehr strapazierfähig, schmutzabweisend und rutschhemmend.

### Produktzusammensetzung

Metallsalzfreie Kunststoffdispersion (TBEP-frei), Polyethylenwaxse, wasserlösliche Lösungsmittel, Weichmacher.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 8

### Anwendungsbereich

Zum Schutz von Echtholzböden, die mit wachsfreien Holzölen bzw. Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl oder Kiehl-Refresher gepflegt wurden, wie z.B. Parkett, Dielen, Pflaster, Industrieparkett, Treppen, OSB-Platten, Leimholz, etc. Auch für strapazierter Holzböden, deren Versiegelung oder Imprägnierung abgenutzt, jedoch noch flächendeckend vorliegt. Nicht geeignet auf Holzflächen, die mit Lösungsmittelwachs gepflegt wurden.

### Anwendung

Eine einwandfreie Haftung und Optik ist nur auf sauberen, fett-, wachs-, silikon- und staubfreien Flächen gewährleistet.

Neu hergestellte Holzoberflächen (vor Ort geölt) dürfen in der vom Hersteller vorgegebenen Aushärtungszeit, im allgemeinen 8 – 14 Tage, nur trocken gereinigt werden (z.B. kehren). Vor der Anwendung von Kiehl-Legnodur-satina müssen die Holzflächen zunächst mit der maschinellen Trockenreinigung (Einscheibenmaschine, Saugkranz, Sauger, Kiehl-Legno-Pad) gesäubert werden. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen, bis die Oberfläche gleichmäßig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

#### Beschichten:

Verarbeitung: Vor der Verarbeitung kräftig aufschütteln. Ca. 300 ml pur auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m<sup>2</sup> dünn verteilen. Zügig überlappend (nass in Nass) weiterarbeiten. Es sind je nach Oberflächenbeschaffenheit 1 – 2 Aufträge im Abstand von ca. 90 Minuten notwendig. Nur trockene Filme bilden eine strapazierfähige Pflegeschicht.

Reinigungsmittel für Arbeitsmaterial: Wasser

Hinweis: Der Film ist nur im Rahmen der Trockenreinigung, nicht durch Grundreinigung zu entfernen.



## Holz- und Parkettpflege

### Verbrauch pro m<sup>2</sup>

Beschichten: 30 ml pro Auftrag

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

### Verpackung

2x5 L Kanister im Karton

Art.-Nr. j 22 08 05

Vor Frost schützen!

